



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO			
Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN 428	mm	2.15
Espesor capa de uso/ <i>Espessura camada de desgaste</i>	EN 429	mm	0.70
Peso/ <i>Peso</i>	EN 430	g/m ²	2805
Ancho de rollos <i>Largura dos rolos</i>	EN 426	cm	200
Largo de rollos <i>Comprimento dos rolos</i>	EN 426	ml	25
CLASIFICACIONES/ CLASSIFICAÇÕES			
Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN 649
Europea/ <i>Europeia</i>	EN 685	clase	34 - 43
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501-1	clase	B _{fl} -s1
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / <i>Escorregamento húmido</i>	DIN 51 130	clase	R10
CUALIDADES TÉCNICAS/ PERFORMANCES			
Abrasión/ <i>Abrasão</i>	EN 660-2	mm ³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/Grupo de <i>abrasão</i>	EN 649	-	T
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	%	≤ 0.40
Punzonamiento/ <i>Punçoamento</i> exigencia/ <i>exigência</i>	EN 433	mm	≤ 0.10
Punzonamiento/ <i>Punçoamento</i> Valor / valor	-	mm	~ 0.03
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105 - B02	grado/ <i>grau</i>	≥ 6
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>	EN 423	-	OK
Bacteriostático y fungistático / <i>Bacteriostático e fungistático</i>	-	-	Sanosol®
Tratamiento de superficie/ <i>Tratamento de superficie</i>	-	-	Protectsol®
MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE			
	EN 14041	-	
		-	